



Техническая спецификация защитной пленки
BLACKLIGHT

BLACKLIGHT - это самоклеящаяся пленка, специально разработанная для защиты прозрачных поверхностей транспортных средств. Благодаря отличным амортизирующим свойствам, эта пленка защищает остекление, головные и задние фонари от повреждений, вызываемых камнями, насекомыми, моющими щетками и т. д. Имеет глянцевую, светло-серую, прозрачную поверхность.

Характеристики пленки:

	Среднее значение	Стандарт
Толщина, микрон:	100	
Прочность на разрыв (Н/25 мм):	мин. 25	HEXNFX41021
Относительное удлинение при разрыве (%)	мин. 200	HEXNFX41021
Усадка (мм) через 168 часов при температуре 70°C (мм)	< 0.2	HEXRET001

Подложка:

- Полиэтиленовая с силиконовым покрытием

Характеристики клеевой основы:

(Измеренные средние значения)

	Среднее значение	Стандарт
Прочность на отрыв при 180 ° (Н/25 мм): после 20 минут нанесения	17	
после 24 часов нанесения	16	
Начальная клейкость (Н/25 мм):	8	HEXFTM009
Разъединение (Н/25 мм):	0,1	HEXFTM003

Клей:

- Акриловый клей на основе растворителя
- Непосредственная и постоянная адгезия, оптимальная после 24 часов контакта.

Инструкция по эксплуатации:

- Рекомендуемая минимальная рекомендуемая температура нанесения +10 °C (+50 °F). Применяйте предпочтительно между +15 °C и +35 °C (59 °F до 95 °F).
- Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +90 °C (от -40 °F до +194 °F).
- Сопrotивляется нагреву до 140 °C (284 °F) в течение 3 часов.
- Отрежьте пленку до размера детали, которую нужно оклеить с дополнительным запасом на +10 см (4 дюйма). *Оставшуюся пленку необходимо хранить на ее исходном тубусе (не разрезайте рулоны на несколько длин, не переупаковывайте продукт); рулон должен быть закрыт немедленно и должным образом (лента или специальный держатель) после использования в чтобы сохранить все свои качества.*
- Наносится влажным способом.
- Наносится на чистую поверхность, свободную от всех видов загрязнений (пыль, жир, воск, силикон и т.д.). *Особое внимание следует уделять очистке углов и периферии оклеиваемой поверхности, чтобы обеспечить должное прилегание пленки к поверхности.*
- Используйте только на неповрежденной поверхности. *Если поверхность повреждена, монтаж и демонтаж пленки производится по усмотрению установщика пленки и на его страх и риск.*

Внимание: пленка **Blacklight** предназначена для применения к выставочным автомобилям или автомобилям, используемым на внедорожной местности, не пригодна для общественного движения. Рекомендуется ознакомиться с действующим законодательством страны использования перед изменением любого аспекта устройства освещения, предупреждения и остекления автомобиля в случаях, отличных от указанных выше. Hexis не несет ответственности за любое несоблюдение действующего законодательства страны использования.

Рекомендации по нанесению:

- Для облегчения применения HEXIS имеет несколько типов скребков в своем ассортименте аксессуаров от мягкого до более твердого (пластика или войлока).
- Для получения дополнительной информации о методе нанесения пленки BLACKLIGHT см. его Руководство по применению на страницах «Профессионалы», категория «Солнечные и защитные пленки» на нашем сайте www.hexis-graphics.com.

Хранение:

- Срок годности пленки (до применения) составляет 1 год при хранении в вертикальном положении в оригинальной упаковке в условиях отсутствия пыли при температуре в диапазоне от +15 ° C до +25 ° C (+59 ° F до +77 ° F), с относительной влажностью 50%.

Срок службы:

- Срок службы зависит от типа поверхности, на которую была нанесена пленка, подготовки этой поверхности, условий эксплуатации пленки, характера и частоты очистки.
Например, предполагается, что при экспозиции пленки, обращенной к югу (в северном полушарии) срок службы будет короче вдвое. То же самое относится к горизонтальной экспозиции. Кроме того, повышенная температура (выше 50 ° C (122 ° F)) или загрязнение значительно снижает эту прочность.
- При вертикальном нанесении в климате в Северной Центральной Европе срок службы составляем до 7 лет (при использовании в обычных условиях дорог).

Челябинск (головной офис)

Адрес: г. Челябинск, ул.Артема, д.133

Режим работы: пн-пт с 9:30 до 18:30

Телефон: +7 922 750 13 76 Степанов Артём

E-mail: sale.chel@vinylrussia.ru

<http://vinylrussia.ru>